

CAPAROL Samtex 3 Pro (Капарол Замтекс 3 Про)

Матовая высокопрочная интерьерная краска для получения гладких стойких к мытью покрытий внутри помещений с повышенными нагрузками.



Описание продукта

Область применения	Для создания гладких матовых, износостойких, сохраняющих структуру покрытий внутри помещений. Не образует бликов, поэтому может успешно применяться на потолках. Превосходно подходит для покрытия структурных, рельефных, тисненых обоев, стеклообоев, хорошо подчеркивает фактурный рисунок. Краска без вредных эмиссий и без растворителей. Содержание ЛОС в материале менее 1 г/л. В школах, детских садах, в офисных зданиях, ресторанах, медицинских учреждениях, холлах. Краска рекомендуется для применения в помещениях, в которых предусмотрен режим влажной дезинфекции.
Свойства	■ Маскирует неровности ■ Хорошая укрывистость ■ Паропроницаемая ■ Комфортно наносится ■ Имеет высокую степень белизны ■ Водоразбавляема, экологична, с минимальным запахом
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Упаковка	■ База 1: 2,5 л; 10 л; ■ База 3: 4,7 л;
Цвет	■ База 1 (белая) может применяться без колеровки. ■ База 3 (прозрачная) применяются только после колеровки. CAPAROL Samtex 3 Pro База 1 допускает самостоятельное колерование путем добавления специальных колеровочных паст для ручной колеровки. При самостоятельном колеровании во избежание несовпадения цветового тона необходимо смешивать всю краску. CAPAROL Samtex 3 Pro База 3 колеруется машинным способом по системе ColorExpress. Интенсивные и чистые цветовые оттенки, например желтый, оранжевый, красный и т.д. обладают меньшей укрывистостью. Рекомендуется промежуточное покрытие в подходящем пастельном тоне на базе пигментированной белой краски (база 1). Может потребоваться второе заключительное покрытие.
Степень глянца	Матовая
Хранение	В плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях при прохладной температуре, но не ниже +5°C.



Технические параметры

■ Влажное истирание (истираемость):

Устойчива к мытью с применением неабразивных моющих средств: 2-ой класс стойкости согласно ГОСТ 32300 и СТБ EN 13300.

■ Максимальная величина зерна:

<100 мкм

■ Плотность:

Около 1,38 г/см³

Применение

Подходящие подложки

Минеральные штукатурки и шпатлевки, бетон, кирпич, дисперсионные шпатлевки и краски, обои под покраску. Основы для нанесения покрытия должны быть прочными, сухими, свободными от загрязнений и отделяющихся веществ.

Подготовка подложки

Штукатурки растворных групп Р II и Р III:

Плотные штукатурки с нормальной впитываемостью окрашиваются без их предварительной подготовки. На крупнопористые, осыпающиеся, впитывающие штукатурки наносится грунтовка акриловым гидрозоле Caparol CapaSol Tiefgrund Pro (Капарол Капазол Тифгрунт Про).

Гипсовые и готовые штукатурки групп Р IV и Р V:

Нанести грунтовочное покрытие материалом Capagrund Universal Pro. Гипсовые штукатурки со спеком зашлифовать, удалить пыль и нанести грунтовку CapaSol Tiefgrund Pro.

Гипсовые строительные и гипсокартонные панели:

Впитывающие влагу панели загрунтовать акриловым гидрозоле CapaSol Tiefgrund Pro.

Бетон:

Удалить возможные остатки отделяющего материала, а также пылящие, осыпающиеся вещества.

Газобетон:

Грунтовочное покрытие материалом Sylitol Grund-Konzentrat Pro, разбавленным водой в пропорции 2:1.

Неоштукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича:

Окрашивать без предварительной подготовки.

Покрyтия с хорошей несущей способностью:

Матовые, маловпитывающие поверхности обрабатывать без предварительной подготовки. Блестящим поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость.

Нанести грунтовочное покрытие материалом Capagrund Universal Pro. На слабо впитывающие влагу, гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие материалом Capagrund Universal Pro.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями, дисперсионными красками, а также штукатурные покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способность, необходимо удалить. Плохо несущие покрытия из минеральных красок механически удалить и очистить поверхности от пыли. Загрунтовать глубоким грунтом CapaSol Tiefgrund Pro.

Покрyтия клеевыми красками:

Смыть до самой основы. Загрунтовать глубоким грунтом марки CapaSol Tiefgrund Pro. Неокрашенные ворсистые, рельефные или тисненные обои из бумаги: Окрашивать без предварительной подготовки.

Непрочные обои:

Удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Загрунтовать CapaSol Tiefgrund Pro.

Поверхности, покрытые плесенью:

Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажненной щетки, шпателя или скребка, промыть поверхности средством Capatox и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию поверхности.

Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира:

Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением моющего средства и дать им хорошо просохнуть. Высохшие водяные пятна прочистить сухой щеткой. Нанести изолирующую грунтовку согласно рекомендаций по ее применению.

Устранение мелких дефектов:

После соответствующей предварительной обработки устранить дефекты шпатлевкой марки Caparol Akkordspachtel Pro в соответствии с инструкциями по их применению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.

Метод нанесения

Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.

	Нанесение краскопультом: Угол распыления: 50° Распылитель: 0,010-0,017” Давление при распылении: 9-15 МПа
Разбавление	При необходимости можно разбавить водой для первого слоя до 5%. Второй слой материала наносить без разбавления.
Структура покрытия	■ Финишное выравнивание поверхности: использовать шпатлевку Caparol Akkordspachtel Finish Pro. ■ Грунтовочный или промежуточный слой: грунтовка Caparol CapaSol Tiefgrund Pro. ■ Заключительное покрытие: нанести краску Caparol Samtex 3 Pro в 2 слоя без разбавления.
Расход	Около 100 мл/м² на один слой на гладких поверхностях. На шероховатых подложках соответственно больше. Точный расход краски определяется путем нанесения пробного нанесения.
Условия применения	Самая низкая допустимая температура при применении: +5 °С для подложки и окружающего воздуха.
Сушка/время сушки	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 4 – 6 часов высыхает на отлип и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 14-21 день. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает.
Инструменты	Кисти, валик, безвоздушный распылитель.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после использования промыть водой с мылом.
Замечание	Рекомендации по очистке покрытия: Готовое покрытие можно очищать водными неабразивными бытовыми моющими средствами с помощью мягкой ветоши типа микрофибра через 3-4 недели после окраски. После очистки поверхность протереть микрофиброй смоченной чистой водой. Вследствие механического воздействия (трение, очистка) возможно изменение блеска покрытия, что не является дефектом. Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по мокрому». Вследствие колеровки возможны незначительные изменения исходных технических данных.

Замечание	
Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	■ Хранить в недоступном для детей месте. ■ При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой и обратиться к врачу. ■ Не вдыхать туман при распылении. ■ Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву. ■ Подробную информацию Вы найдете в паспорте безопасности.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для данной категории продуктов (А/а): 30 г/л. Этот продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.
Декларация состава	Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы.
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Центр обслуживания	e-mail: info@caparol.by г. Брест: +375 (162) 55 97 17 г. Минск: + 375 (17) 207 46 00 г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 г. Витебск: +375 (212) 63 54 45 г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

Техническая информация CPSamtex3Pro.18.04.2025 · состояние на: апреля 2025 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Общество с ограниченной ответственностью "ДИСКОН", ВУ-224704, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В, вблизи д. Шебрин; тел.: +375 162 30 13 82; тел.: +375 162 30 13 70; факс: +375 162 30 13 71; www.caparol.by; e-mail: info@caparol.by