

Caparol Satin Effekt

Водно-дисперсионный состав для декоративного оформления интерьера. Создает бархатисто-матовое покрытие с эффектом замши.



Описание продукта

Область применения	Рекомендован для применения в учреждениях здравоохранения, детских и дошкольных учреждениях, офисных зданиях, ресторанах, холлах, на пищевых и производственных предприятиях и т.д.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">■ Образует покрытие, устойчивое к влажной уборке с применением неабразивных моющих средств■ Тонкослойный, с низким расходом■ Образует покрытие с водоотталкивающими свойствами■ Легкое удаление царапин и загрязнений■ Проявляет особенно отчетливый рисунок в темных оттенках
Упаковка	1,25 л; 2,5 л
Цвет	белая
Степень глянца	матовая
Хранение	В прохладном месте, при температуре не ниже +5°C
Технические параметры	■ Плотность: ок. 1,27 г/см ³
Дополнительные продукты	SaraGrund Universal Pro (КапаГрунт Универсал Про), Caparol Top Latex 5 Pro (Капарол Топлатекс 5 Про), Caparol TopLatex 2 Pro (Капарол Топлатекс 2 Про), Caparol Samtex 3 Pro (Капарол Замтекс 3 Про), Caparol Samtex 2 Pro (Капарол Замтекс 2 Про), Alpina EXPERT Premiumlatex 3 (Альпина ЭКСПЕРТ Премиумлатекс 3), Alpina EXPERT Premiumlatex 7 (Альпина ЭКСПЕРТ Премиумлатекс 7).



Применение

Подходящие подложки	Минеральные штукатурки, шпатлевки, гипсокартон, панели, дисперсионные матовые краски, бетон. Новые известково-цементные штукатурки обрабатывать только через 2-4 недели. Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ, снижающих адгезию.
Подготовка подложки	Подложки должны иметь гладкую, ровную поверхность. Для финишного выравнивания поверхности нанести шпатлевку Caparol Akkordspachtel finish (Капарол Аккордшпахтель финиш) с помощью стального нержавеющей гладильного шпателя, либо механическим нанесением аппаратами для подачи штукатурки или мощными безвоздушными распылителями, расход 1600-1800 г/м.кв. на 1 мм толщины слоя. После подсыхания отфильтровать поверхность, смачивая водой затирочную терку с накладкой из губки, или после полного высыхания отшлифовать сухим способом. Аналоги, рекомендованные изготовителем: Alpina EXPERT Feinspachtel Finish (Альпина ЭКСПЕРТ Файншпахтель Финиш). Для выравнивания впитывающей способности поверхности нанести грунтовку Caparol CapaSol Tiefgrund (Капарол Капазол Тифгрунд) кистью, валиком или распылением в неразбавленном состоянии, расход до 100 мл/м.кв. Аналоги, рекомендованные изготовителем: Alpina EXPERT Einlassgrund (Альпина ЭКСПЕРТ Эйнлассгрунд). После высыхания грунтовки (4-6 часов) нанести один слой краски Caparol TopLatex 5 Pro (Капарол Топлатекс 5 Про), заколерованной в цвет, максимально близкий к цвету декоративного покрытия, расход до 120 мл/м.кв. Аналоги, рекомендованные изготовителем: CapaGrund Universal Pro (КапаГрунт Универсал Про), Caparol TopLatex 2 Pro (Капарол Топлатекс 2 Про), Caparol Samtex 3 Pro (Капарол Замтекс 3 Про), Caparol Samtex 2 Pro (Капарол Замтекс 2 Про), Alpina EXPERT Premiumlatex 3 (Альпина ЭКСПЕРТ Премиумлатекс 3), Alpina EXPERT Premiumlatex 7 (Альпина ЭКСПЕРТ Премиумлатекс 7).
Метод нанесения	После высыхания краски (4-6 часов) нанести первый слой состава Caparol Satin Effekt (Капарол Сатин Эффект), заколерованный в выбранный цвет, техникой шпатлевочных пятен, вытягивая материал «в ноль». После подсыхания нанести материал таким же образом на открытые места. После высыхания (4-6 часов) нанести второй слой состава Caparol Satin Effekt (Капарол Сатин Эффект), повторяя технику 1-го слоя. После небольшого подсыхания (прим. 10-15 мин) поверхность структурировать (разглаживать) волнообразными движениями в разных направлениях с легким нажимом, удерживая венецианскую кельму под небольшим углом. Необходимо брать на шпатель лишь столько материала, сколько возможно нанести за проход. Избегать высыхания материала на шпателе.
Расход	ок. 80 – 100 мл/м ² /рабочий проход. Точный расход определяется пробным путем на объекте.
Условия применения	Нижний предел температуры при нанесении покрытия: +5 °С для подложки и циркуляционного воздуха.
Сушка/время сушки	При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через ок. 30 – 60 минут материал сухой на поверхности. Поверхность полностью высыхает и может подвергаться дальнейшей обработке через 1 – 2 дня. При более низкой температуре воздуха нужно рассчитывать на увеличение времени сушки.
Инструменты	Для нанесения Caparol Satin Effekt рекомендуется металлическую венецианскую кельму.
Чистка инструментов	Сразу после применения промыть инструменты водой.
Замечание	Указания по чистке и уходу: Поверхность Caparol Satin Effekt может подвергаться осторожной очистке. Возникшие в процессе очистки заглянцованности не могут быть исправлены. Поверхность Caparol Satin Effekt проявляет незначительный "эффект письма", проявление этого эффекта в большей степени зависит от оттенка покрытия. Чтобы снизить "эффект письма" для темных оттенков и значительно увеличить устойчивость поверхности к чистке, можно нанести дополнительный защитный слой материалом Capadecor DecoLasur Matt в технике шпатлевания. Следует учитывать, что нанесение защитных слоев может изменить степень глянца и интенсивность оттенка.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательную вентиляцию во время нанесения и сушке. Не есть, не пить, не курить при работе с материалом. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию/сточные воды и в почву. Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу. Содержит: 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергические реакции.
Утилизация	Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, а высохшие остатки материалов - как затвердевшие краски или как бытовые отходы.
Код продуктов ЛКМ	M-DF01
Декларация состава	Акрилатный/винилацетатный смешанный полимер, минеральные наполнители, вода, добавки, консерванты (метил-/бензилизотиозолинон).

Техническая информация 613

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

e-mail: info@caparol.by

г. Брест: +375 (162) 55 97 17 | г. Минск: + 375 (17) 207 46 00

г. Гродно: +375 (152) 60 09 11 | г. Витебск: +375 (212) 63 54 45

г. Гомель: + 375 (232) 60 28 65 | г. Могилёв: +375 (222) 25 93 21

Техническая информация 613 · состояние на: октября 2024 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие "Дискон", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by