

MONTAGE FIX 50A

Дата: 27/03/20

Страницы: 1 из 2

Технические данные:

Основа	Акрил
Консистенция	Паста
Механизм отверждения	Физическое высыхание и кристаллизация
Плотность	1,3 г/мл
Открытое время*	Ок. 15 мин
Первоначальная хваткость:	Не менее 125 кг/м ²
Прочность соединения дерево-дерево:	22 кг/см ²
Прочность соединения дерево-алюминий:	16 кг/см ²
Прочность соединения дерево-ПВХ:	12 кг/см ²
Термостойкость	От -20°C до +70°C
Время отверждения*	Полное отверждение через 24-48 часов

* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип субстрата и т.д.)

Описание продукта:

Белый монтажный клей на основе акриловых полимеров, не содержащий растворителей, с очень высокой начальной хваткостью (125 кг/м²) и прочностью соединения.

Характеристики:

- Не содержит растворителей
- Заполняет пробелы на неровных поверхностях
- Наносится на одну поверхность
- Высокая начальная хваткость
- Влагостойкий
- Можно окрашивать
- Заменяет гвозди и шурупы

Области применения:

- Фиксация половых досок, подоконников, лепнины, декоративных элементов из полистирола.
- Приклеивание зажимов ковров, краев ковровых дорожек и кромок ступеней.
- Склеивание стеновых и напольных панелей, оконных рам и швов.
- Клеение деревянных элементов: планок, панелей, рукояток.
- Приклеивание полистирольных и других мягких изоляционных материалов.

Упаковка и цвет:

Картридж 280мл: белый (120066)

Тюбик: 250г: белый (105159).

Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от -10°C до +25°C.

Не допускать многократного замораживания-размораживания продукта.

Поверхности:

Типы: любые материалы, кроме ПЭ, ПП и битумных материалов. Как минимум, одна поверхность должна быть пористой, иначе скорость отверждения клея будет заметно ниже.

Подготовка: Поверхности должны быть обезжирены, очищены от пыли и грязи.


Рекомендуется предварительный тест.

Инструкция по применению:

Метод: Срежьте пластиковый наконечник над резьбой, поверните носик и отрежьте его под нужным углом. Используйте пистолет для нанесения клея на одну из склеиваемых поверхностей полосками или точками (через каждые 15 см – для панелей). Обязательно нанесите клей на края и углы панелей. Быстро соединить детали и сильно прижать. Может потребоваться дополнительная фиксация. Соединение может подвергаться нагрузкам через 24-48 часов.

Температура применения: от +5°C до +35°C.

Очистка: водой – до отверждения, механическим путем – после отверждения.



MONTAGE FIX 50A

Дата: 27/03/20

Страницы: 2 из 2

Замечания:

Не следует использовать продукт в случаях, где возможно длительное пребывание соединения в воде.

Рекомендации по безопасности:

Соблюдайте стандартные промышленные меры безопасности. Прочтите этикетку перед применением силикона

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные результаты. В каждом случае рекомендуется провести предварительное испытание.