

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

При хранении и транспортировании должны обеспечиваться защита от атмосферных осадков и сохранность упаковки от механических повреждений. Допускается хранить при отрицательной температуре. Не допускать слеживания смеси. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке. Упаковка и продукт по истечении срока хранения подлежат утилизации как бытового мусора.

УПАКОВКА

Мешки 25 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	цемент с минеральными наполнителями и модификаторами
Насыпная плотность зерно 1,5 мм зерно 2,5 мм	около 1500 кг/м ³ около 1600 кг/м ³
Пропорция перемешивания с водой зерно 1,5 мм зерно 2,5 мм	около 5,0–5,7 л воды на 25 кг около 4,5–5,2 л воды на 25 кг
Температура воздуха и основания при применении	от +5 до +25 °С
Время использования	около 60 минут
Ориентировочный расход зерно 1,5 мм зерно 2,5 мм	от 2,0 до 2,4 кг/м ² от 4,0 до 4,5 кг/м ²

Защитно-отделочная штукатурка НВ М цементная 1СС крупнозернистая «камышковой фактуры» Ceresit СТ 137 СТБ 1263-2001.

Соответствует требованиям ТР 2009/013/ВУ «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность»; СТБ 1263-2001 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия»;

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), действующим на территории Таможенного союза.