

Caparol Marmorino Effekt V

Защитно-отделочная штукатурка для декоративного оформления интерьера. Создает покрытие с эффектом минеральной поверхности.



Описание продукта

Область применения	Школы, больницы, детские сады, офисные здания, рестораны, холлы, пищевые и производственные предприятия, жилые и хозяйственные помещения и т.д.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">■ Отлично уплотняется и прекрасно полируется■ Легко наносится и структурируется■ Идеальная стыковка различных оттенков■ Сбалансированное открытое время■ Позволяет реализовывать различные (среднезернистые и рельефные) техники исполнения■ Возможность полировки сухих и влажных слоев
Упаковка	База белого цвета для системы колеровки ColorExpress: 7 кг, 14 кг
Цвет	Материал поставляется в белом виде и может применяться без колерования.
Степень глянца	Зависит от техники нанесения материала
Хранение	В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5°C.
Технические параметры	Степень блеска: матовая, шелковисто-матовая (в зависимости от техники нанесения и степени полировки). <ul style="list-style-type: none">■ Плотность: ок. 1,73 г/см³■ Величина максимального зерна: Максимальный размер зерна: 0,5 мм
Дополнительные продукты	Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунт 610)



Применение

Подходящие подложки	Минеральные штукатурки, шпатлевки, панели, гипсокартон, дисперсионные матовые краски, бетон. Новые известково-цементные штукатурки обрабатывать только через 2-4 недели. Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ, снижающих адгезию.
Подготовка подложки	Подложки должны иметь гладкую, ровную поверхность. Впитывающие основания предварительно загрунтовать материалом Caparol CapaSol Tiefgrund (Капарол Капазол Тифгрунд) кистью, валиком или распылением в неразбавленном состоянии, расход до 100 мл/м.кв. Аналоги, рекомендованные изготовителем: Alpina EXPERT Einlassgrund (Альпина ЭКСПЕРТ Эйнлассгрунд). Для финишного выравнивания поверхности нанести шпатлевку Caparol Akkordspachtel finish (Капарол Аккордшпахтель финиш) с помощью стального нержавеющей гладильного шпателя, либо механическим нанесением аппаратами для подачи штукатурки или мощными безвоздушными распылителями, расход 1600-1800 г/м.кв. на 1 мм толщины слоя. После подсыхания отфильтровать поверхность, смачивая водой затирочную терку с накладкой из губки, или после полного высыхания отшлифовать сухим способом. Аналоги, рекомендованные изготовителем: Alpina EXPERT Feinspachtel Finish (Альпина ЭКСПЕРТ Файншпахтель Финиш). Загрунтовать подложку пигментированной грунтовкой с кварцевым наполнителем Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунт 610). В качестве грунтовочного и промежуточного покрытия Caparol Putzgrund 610 допускается разбавить водой (добавить до 10% воды) до получения требуемой консистенции. В случае последующего нанесения цветных покрытий штукатурками Caparol Marmorino Effekt тонким слоем, продукт Putzgrund 610 необходимо отколеровать в тон декоративного покрытия. Расход на гладкой поверхности составляет около 250 – 350 г/м. кв. Аналоги, рекомендованные изготовителем: Alpina EXPERT Beton-Kontakt (Альпина ЭКСПЕРТ Бетон-контакт). Подготовку основания и выполнение малярных работ следует выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 (BY).
Метод нанесения	Caparol Marmorino Effekt V (Капарол Марморино Эффект V) наносить в один или несколько слоев в белом цвете или заколерованном виде (возможно использование нескольких цветовых оттенков) металлическим шпателем или венецианской кельмой в зависимости от выбранной техники и требуемого декоративного эффекта расходом до 1900 г/ м.кв. Произвести уплотнение (запрессовку) материалов Caparol Marmorino Effekt V, затем дальнейшую полировку поверхности (допускается как во влажном состоянии, так и подсохшего покрытия через 6-8 часов после уплотнения) металлической венецианской кельмой.
Структура покрытия	Предварительно необходимо загрунтовать подложку пигментированной грунтовкой с кварцевым наполнителем, например Caparol Putzgrund 610 (Капарол Путцгрунт 610). Caparol Marmorino Effekt V (Капарол Марморино Эффект V) наносится в один или несколько слоев в зависимости от выбранной техники и требуемого декоративного эффекта. Полирование материала приводит к гляцеванию поверхности. Для достижения индивидуального эффекта может сочетаться с другими декоративными материалами Caparol. Для придания покрытию дополнительной стойкости к нагрузкам и мытью рекомендуется нанести защитный слой лазури. Применение защитных материалов на поверхности Caparol Marmorino Effekt V (Капарол Марморино Эффект V) может привести к изменениям степени блеска покрытия.
Расход	Ок. 1,2-1,3 кг/м ² на один слой для гладких техник. Точный расход определяется пробным нанесением.
Условия применения	Не использовать материал, когда температура окружающей среды, подложки или самого материала и ниже +10°C или выше +30°C.
Сушка/время сушки	При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % второй слой можно наносить через 8-12 часов. При более низкой температуре, а также при более высокой влажности воздуха продолжительность сушки возрастает. При более высокой температуре и меньшей влажности воздуха это время сокращается. Следует не допускать резкого высыхания поверхности.
Чистка инструментов	После применения промыть водой с мылом.

Замечание

Очистка и уход	Поверхность можно очищать мягкой увлажненной чистой водой ветошью (фланель, микрофибра). Легкие загрязнения поверхности можно убрать теплой водой с добавлением небольшого количества водных моющих средств.
Указания для безопасного применения	Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем. При контакте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Обладает раздражающим действием на слизистые оболочки дыхательных путей и кожу. Вредно при проглатывании и вдыхании паров. При попадании на кожу у лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью возможна аллергическая реакция. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей.
Утилизация	Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация DI671/1R-BY

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Декларация состава

Техническая консультация

Центр обслуживания

Данный продукт содержит менее 30 г/л летучих органических соединений (ЛОС).

Дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы.

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

Тел.: +375 162 55 97 17

Факс: +375 162 55 97 18

e-mail: info@caparol.by

дополнительная информация: www.caparol.by

Техническая информация DI671/1R-BY - состояние на: июля 2024 *

Данная техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня технических знаний и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель, строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу. Актуальная техническая информация доступна на официальной интернет-странице: www.caparol.by

Иностранное унитарное предприятие "Диском", Предприятие группы фирм DAW SE, BY-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест» • тел.: +375 162 55 97 17 • факс: +375 162 55 97 18 • Internet: www.caparol.by • e-mail: info@caparol.by