




## ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА ТЕХНОНИКОЛЬ, СЕРИЯ ФАЗЕНДА

Произведен согласно СТО 72746455-3.5.7-2016

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS коллекция ФАЗЕНДА – это штучный битумо-содержащий кровельный двухслойный материал. Изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолокнистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой двух листов разной формы. Гарантийный срок службы – 25 лет.



Зеленый

Серый

Красный

Коричневый

Черный

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли хаотичный. Пленку при монтаже снимать не нужно

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- минимум отходов при монтаже

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Норма	Метод испытаний
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м <sup>2</sup>	не менее	80	ГОСТ 6943.16-94 (ИСО 4605-78)
Тип битумосодержащего вяжущего	-	-	битумное	-
Потеря посыпки	г/образец	не более	2,5	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110 °С	мм	не более	2	ГОСТ EN 1110-2011
Максимальная сила растяжения: по ширине черепицы или направлению производства	Н/5 см	не менее	600	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)
по высоте черепицы или перпендикулярно направлению производства			400	
Соппротивление раздиру стержнем гвоздя	Н	не ниже	100	ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999)

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Ширина, ±3,0	мм	1000	СТО 72746455-3.5.8-2016
Высота, ±3,0	мм	335	СТО 72746455-3.5.8-2016
Толщина слоя, ±0,2	мм	2,4	СТО 72746455-3.5.8-2016

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Количество слоев	-	2	СТО 72746455-3.5.8-2016
Коэффициент перехлеста	-	3	-

\*Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров

#### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

[СТО 72746455-4.7.3-2016 «Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD»](#) и [«Инструкции по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS»](#).

#### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

#### СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Упаковка	м <sup>2</sup>	2,6
Количество гонтов в упаковке	шт.	18
Ориентировочная масса упаковки	кг	26,8
Ориентировочная масса 1 м <sup>2</sup> покрытия	кг	10,3
Вес поддона (брутто)	кг	1230
Количество кв. метров кровли на поддоне	м <sup>2</sup>	117

#### ХРАНЕНИЕ:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса. Срок хранения 24 месяца.

#### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 23.99.12.110

КСР: 23.99.12.190.12.1.03.03-1022

ТН ВЭД: 6807900000

ФССЦ: 12.1.03.03-0025

#### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

