



## Грунтовка FLAGMAN 09 интерьерная укрывистая (ВД-АК-09)

Для внутренних работ  
ТУ РБ 600112981.005-2001

- Под краски ярких насыщенных цветов
- Выравнивает впитывающую способность поверхности
- Предотвращает разнооттеночность
- Улучшает сцепление краски с основанием
- Сокращает расход краски

### Краткий обзор

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение                  | Для грунтования неоднородных по цвету и составу (зашпатлеванный гипсокартон) поверхностей внутри помещений с целью исключения разнооттеночности и повышения укрывистости финишного покрытия, образуемого водно-дисперсионными акриловыми красками ярких насыщенных цветов. Может наноситься на гипсокартон, различные типы оштукатуренных поверхностей, бетон и другие минеральные основания, за исключением силикатных, силиконовых и известковых. Применять: под краски оранжевого, желтого, оранжево-красного оттенка наносить желтую грунтовку; под краски красного, красно-желтого, розового оттенка – красную грунтовку; под краски зеленого, фиолетового, синего, зелено-желтого оттенка – зеленую грунтовку. |
| Сферы применения            | <input checked="" type="checkbox"/> Строительство <input checked="" type="checkbox"/> Торговля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Свойства                    | Благодаря возможности колеровки и высокой укрывистости, грунтовка выравнивает контрастность основания, предотвращает разнооттеночность финишного покрытия, тем самым значительно сокращая расход краски, особенно ярких насыщенных цветов и обеспечивает получение покрытий высокого класса. Базовый цвет – белый.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Состав                      | Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Цвет и внешний вид покрытия | Цвет покрытия грунтовки – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Колеровка                   | Выпускается белого цвета, компьютерная колеровка в желтый, красный и зеленый цвета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Технические данные

| Показатели качества                                                                               | Значение по ТУ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Показатель концентрации ионов водорода, pH                                                        | 7,0 – 9,5      |
| Массовая доля нелетучих веществ, %                                                                | 54 – 62        |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более                             | 1              |
| Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:                                                  |                |
| - грунтовочного покрытия                                                                          | 1,0            |
| - комплексного покрытия с использованием грунтовки – по прочности сцепления комплексных покрытий: |                |
| Краски фасадные водно-дисперсионные                                                               | 1,0            |
| Краски фасадные ВД фактурные, краски силикатные и полимерцементные                                | 0,8            |

Упаковка 1 л; 3 л; 5 л; 11 л.

### Технология применения

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пригодные подложки         | Различные типы оштукатуренных поверхностей, бетон, гипсокартон и другие прочные минеральные основания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Подготовка поверхности     | Поверхность очистить от пыли, грязи, разделительных жидкостей, битумных пятен, высолов, меловых, известковых, непрочно держащихся и несовместимых покрытий (силикатные, масляные и др. ЛКМ), должен отсутствовать эффект меления. При наличии биопоражений и высолов поверхности очистить механически или при помощи моек высокого давления, при необходимости обработать специальными составами. Глянцевые поверхности зашлифовать и обеспылить. Новые бетонные поверхности грунтовать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные – не ранее, чем через 7 дней (или в соответствии с рекомендациями производителя). Металлические части окрасить антикоррозионными грунтовками MAV. Не наносить на известковые и известково-цементные поверхности! |
| Система покрытия           | После нанесения грунтовки поверхность окрашивать водно-дисперсионными акриловыми красками, в том числе силикатными и полимерцементными.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Способ и условия нанесения | Работы проводить при t окружающего воздуха, грунтовки и поверхности не ниже 10 °С. Влажность бетонных, каменных, оштукатуренных и зашпатлеванных оснований должна быть не более 8 %, влажность воздуха при интерьерных работах – 40 – 60 %. Перед применением грунтовку тщательно перемешать и наносить на поверхность в 1 слой:<br>- при грунтовании больших площадей внутри помещений – интерьерным валиком с длиной ворса 11 – 18 мм;<br>- при окрашивании небольших и рельефных поверхностей – кистью с искусственной щетиной (для водно-дисперсионных красок);                                                                                                                                                                                  |

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Пиктограммы  
способов нанесенияТемпературный  
режим,  
время высыхания

При  $t (20 \pm 2) ^\circ\text{C}$  и относительной влажности  $(60 \pm 5) \%$  – 1 ч. При более низкой  $t$  и (или) повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 4 ч.

## Расход

До  $170 \text{ г/м}^2$ . Зависит от шероховатости, пористости поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

## Дополнительная информация

Транспортировка и  
хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше  $5 ^\circ\text{C}$ .

Меры  
предосторожности

Грунтовка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

## Утилизация отходов

Остатки материала после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.

## Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Дополнительная  
документация

Свидетельство о гос. регистрации ВУ.50.51.01.008.E.000717.03.11  
Паспорт безопасности ПБХП РБ 600112981.10/3-2013

Контактная  
информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:  
телефон: +375 (29) 141 74 56, 660 40 96, 680 18 27, 760 70 02  
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:  
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22, 6 13 23, 6 13 24, +375 (29) 507 06 96  
e-mail: zakaz@mav.by