



Краска FLAGMAN 32т фасадная силикон-модифицированная (ВД-АК-1032т)

для систем утепления
ТУ РБ 06075370.003-98

- Матовая
- Низкое водопоглощение
- Отличная укрывистость
- Высокая адгезия к основанию
- Атмосферо-, светостойкая
- Для наружных и внутренних работ

Краткий обзор

Назначение	Для окрашивания фасадов, в том числе систем теплоизоляции фасадов, а также поверхностей внутри помещений, в том числе с повышенными эксплуатационными требованиями (подъезды жилых домов, лестничные клетки, коридоры, производственные помещения, холлы) по бетонным, железобетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным поверхностям при ремонтно-строительных и отделочных работах.
Сферы применения	☒ Строительство ☒ Торговля
Свойства	В соответствии с классификацией по СТБ EN 1062-1 краска образует матовое покрытие (класс G3), по паропроницаемости – класс V2 (средний), по водопоглощению – класс W3 (низкий); обладает высокой адгезией к основанию и укрывистостью; устойчиво к воздействию климатических факторов, перепадам температур, стойкое к влажному истиранию (2 класс в соответствии с СТБ EN 13300); при соблюдении технологии нанесения срок службы покрытия – более 10 лет.
Состав	Водные дисперсии акриловых и силиконовых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания краска должна образовывать однородную без кратеров, пор и морщин поверхность. Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета ЧУП «МАВ».
Колеровка	ТОН В ТОН – система компьютерной колеровки по каталогам MAV и др. производителей ЛКМ. При колеровке вручную и на оборудовании других компаний производитель не несет ответственности за качество и цвет материала.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
1. Массовая доля нелетучих веществ, %	58-68
2. Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,5-9,5
3. Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180
4. Степень перетира, мкм, не более	90
5. Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	1
6. Условная светостойкость покрытия за 24 ч (изменение коэффициента диффузного отражения), %, не более	5
7. Блеск покрытия под углом 85°, единиц блеска (матовая G3)	≤ 10
8. Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	2,0
9. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °С, ч, не менее	24
10. Стойкость покрытия при температуре (20 ± 2) °С к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее	
- «Гексадекон»	30
- «Полидез»	30
- «Дескоцид»	30
- «Триацид»	60
- «КДИ»	120
11. Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (35 ± 2) °С, мин, не менее	15
12. Коэффициент паропроницаемости, мг/(м·ч·Па), не менее	0,020
13. Морозостойкость покрытия, циклы, не менее	100
14. Устойчивость к воздействию переменных температур, циклы, не менее	12
15. Стойкость покрытия к воздействию климатических факторов, циклы, не менее	200
16. Срок службы покрытия в условиях эксплуатации У1, ХЛ1, УХЛ1, лет, не менее	10
17. Смываемость пленки, г/м ² , не более	2,0

Примечание: показатель 3 для краски, колерованной на базе TR в желтые, оранжевые, красные цвета, может достигать до 240 г/м².

Информация о соответствии требованиям СТБ/др.	Класс G3 в соответствии с СТБ EN 1062-1 Класс V2 в соответствии с СТБ EN 1062-1 Класс W3 в соответствии с СТБ EN 1062-1 Класс 2 в соответствии с СТБ EN 13300
--	--

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

СТБ ISO 9001-2015
ISO 9001:2015

ЧУП «МАВ», 222711, Республика Беларусь, Минская обл.,
Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск,
www.mav.by, e-mail: info@mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18

07/03/2025

Упаковка

Пластиковые ведра 5 л, 11 л.

Технология применения

Пригодные подложки

Системы теплоизоляции фасадов, бетонные, железобетонные, кирпичные, оштукатуренные, гипсокартонные поверхности.

Подготовка поверхности

Перед применением поверхность очистить от пыли, грязи, разделительных жидкостей, меловых, известковых, непрочно держащихся и несовместимых покрытий (силикатные, масляные и др. ЛКМ). При наличии биопоражений и высолов, удалить их механически или при помощи моек высокого давления, и при необходимости обработать специальными составами.

Новые бетонные поверхности грунтовать не ранее, чем через 28 дней, оштукатуренные – не ранее, чем через 7 дней (в соответствии с рекомендациями производителя). После дождя поверхность должна просохнуть в течение 2-3 суток. Влажность основания должна быть не более 8 %, влажность воздуха в помещении – 40-60 %, при фасадных работах – не более 80 %.

Для получения качественного покрытия и снижения расхода краски, поверхность обработать одной из грунтовок: FLAGMAN 08 водоотталкивающей, ECOL быстросохнущей (ВД-АК-06), FLAGMAN 01 глубокого проникновения, FLAGMAN 011, FLAGMAN BIO антиплесневой, FLAGMAN 012pH щелочестойкой водоотталкивающей или FLAGMAN 012pHw щелочестойкой укрывистой, исходя из рекомендаций по их применению.

При окраске внутри помещений, глянцевые поверхности перед окраской «заматовать» и обеспылить либо применить адгезионную грунтовку FLAGMAN 014 супер-контакт с последующим перекрытием шпатлевкой FLAGMAN PROFI-8 для создания гладкого пригодного к окраске основания.

Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и т.д.) должны быть предварительно покрыты антикоррозионными грунтовками MAV.

Способ и условия нанесения

Работы проводить при температуре окружающего воздуха, краски и окрашиваемой поверхности от 10 °C до 25 °C. Не допускается нанесение при неблагоприятных погодных условиях (дождь, туман, выпадение росы). Краска готова к применению. При необходимости допускается разбавление водой – не более 5 %, при безвоздушном нанесении – около 10 %. Перед применением краску тщательно перемешать и наносить на поверхность:

- при окрашивании больших площадей – фасадным полиакриловым или полиамидным валиком с длиной ворса 18-25 мм в 2 слоя;
- при окрашивании небольших и рельефных поверхностей – кистью с искусственной щетиной (для водно-дисперсионных красок) в 2-3 слоя;
- при окрашивании распылением (пневмо - с верхним расположением бачка и диаметром сопла 2,5-4 мм при рабочем давлении 4-6 атм или безвоздушным - с диаметром распылительного отверстия 0,014-0,019 дюйма) в 1-2 слоя.

Упаковку с частично использованным материалом тщательно закрыть, а ее содержимое использовать в наиболее короткий срок.

После работы инструмент, пятна отмыть теплой водой с мылом до высыхания краски.

Краска одного цвета, но различных партий, может незначительно отличаться по тону. Для исключения разнооттеночности получаемого покрытия выбирайте краску одной партии или смешивайте необходимое количество материала различных партий в отдельной емкости, или окрашивайте участки поверхностей, не лежащие в одной зрительной плоскости.

Пиктограммы способов нанесения



Температурный режим, время высыхания

Промежуточная сушка каждого слоя в течение 4 ч при температуре (20 ± 2) °C. При более низкой температуре и (или) повышенной влажности время высыхания может увеличиваться до 24 ч.

Расход

350-400 г/м² на двухслойное покрытие. Зависит от шероховатости, пористости поверхности, применяемого оборудования, квалификации персонала, погодных условий и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия. При окрашивании фактурных поверхностей (типа: шуба, барашек, короед и т.п.) расход краски увеличивается в 1,2–1,6 раза.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °C.

Меры предосторожности

Краска пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация отходов

Остатки материала после высыхания и пустую упаковку утилизировать как бытовой мусор. Более подробная информация по безопасному обращению и утилизации указана в паспорте безопасности.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления в упаковке производителя при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Дополнительная документация

Свидетельство о гос. регистрации
Сертификат соответствия
Паспорт безопасности
Протоколы испытаний

BY50.51.01.008.E.000797.10.24 от 09.10.2024
BY/112 02.01. TP013 002.03 00239
ПБ № 600112981.325-2024
ЧУП «MAV» №47/24 от 03.09.2024
ЧУП «MAV» №59/24 от 15.10.2024

Контактная информация

Отдел развития и продвижения архитектурных материалов:
телефон: +375 (29) 760 70 02, 660 40 96, 660 83 39
e-mail: stroyka@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 6 12 29, 6 13 21, 6 13 22,
6 13 23, 6 13 24
e-mail: zakaz@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

СТБ ISO 9001-2015
ISO 9001:2015

ЧУП «MAV», 222711, Республика Беларусь, Минская обл.,
Дзержинский р-н, Дзержинский с/с, 19, вблизи г. Дзержинск,
www.mav.by, e-mail: info@mav.by

тел./факс: + 375 1716 6-13-20
МТС: + 375 29 507-60-56
А1: + 375 29 660-50-18

07/03/2025