ВИБРОСИЛ

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

ВИБРОСИЛ

виброакустический герметик

ТУ 20.30.22-021-28789041-2020

Однокомпонентный виброакустический силиконовый герметик ВИБРОСИЛ предназначен для герметизации стыков и соединений в звукоизолирующих конструкциях.

Применяется для заполнения швов в конструкциях звукоизоляционных плавающих полов, панельной системы ЗИПС, каркасных звукоизолирующих перегородок, облицовок и потолков.

Материал допущен для применения в строительстве на территории России, Республики Беларусь и Республики Казахстан.



СОСТАВ

Герметик изготовлен на основе силиконовых смол и кремнийсодержащих модифицирующих добавок.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Надёжная герметизация независимо от толщины шва;
- Не имеет запаха;
- Не является агрессивной средой;
- Устойчив к изменениям влажности, колебаниям температур и солнечному излучению;
- Хорошие адгезионные свойства;
- Увеличивает звукоизоляцию конструкции на +6 дБ при использовании совместно с прокладкой Вибростек-М.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура применения, °С	от -10 до +40
Температура эксплуатации, °С (не допускается прямое воздействие открытого огня)	от -40 до +150

СЕРТИФИКАТЫ

Материал соответствует требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Акустические испытания выполнены лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН г. Москва
Протокол испытаний №398-002-00 от 27.04.2012г.

наименование материала, толщина в ненагруженном состоянии	показатель динамической жесткости **S', МН/м3**, и коэффициент потерь **η** при нагрузках на образец, **кПа**			
	44,23		110,580	
	S'	**η**	**S'**	**η**
виброакустический герметик «Вибросил», 4 столбика толщиной 6 мм	150	0,28	240	0,25

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Вес тубы, кг	~0,38
Объем упаковки, мл	290
Температура хранения, °С	от +5 до +25

МОНТАЖ

Герметик ВИБРОСИЛ наносится в строгом соответствии с рекомендациями, приведенными в Альбоме инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции».
Он доступен в виде альбома, а также в электронном виде на сайте www.acoustic.ru в разделе «База знаний».

Группа компаний «Акустик Групп» оставляет за собой право вносить изменения без уведомления
Техническая поддержка 8 (800) 222-08-77
support@acoustic.ru www.acoustic.ru